

Viton A (SR) ダイアフラム

Vitonダイアフラム



機能と利点

- すべてのViton® A (SR) ダイアフラムに硬化日とバッチ番号がレーザーエッチングされているため、完全に追跡可能です
- 耐熱性、耐薬品性に優れています
- 高い耐スチーム性を実現するように設計されています
- ケトンやエステルでの使用には適していません



技術仕様

	Viton A (SR) ダイアフラム
タンクバルブサイズ	0.5", 1.0", 2.0", 3.0"
色	黒
ダイアフラムの種類	ベローズ, 垂直
バリレン処理	×
動作温度	-20 °C 終了 177 °C (-4 °F 終了 350 °F)
最大使用圧力	4.8 バーグ
最大使用圧力	70 psig
互換性のあるアクチュエータ	AJS, AKs
互換性のあるバルブ	半径 (Radial
アクチュエータの種類	マニュアル, 空圧式
硬化剤	BPA
設置前に蒸気処理が必要です	×
ASME BPE付録K SIPサイクル等級	200
SIPサイクル試験中の総作動回数	2000
保存可能期間	4 年
材料仕様	蒸気耐性 Viton A
規格	ASME BPE, RoHS
認証および準拠	ADCF, BSE/TSE フリー, FDA 21CFR177.2600, USP <87>, USP <88> クラスVI

構成材質

	Viton A (SR) ダイアフラム
ダイアフラム	Viton® Aスチームグレード42563
インサート	304 SS

製品コード

コード	製品
VA05	ラジアルダイアフラム.5" Viton "A" - スチーム用黒色ストレート
VA10	ラジアルダイアフラム1" Viton "A" - スチーム用黒色ストレート
VA20	ラジアルダイアフラム2" Viton "A" - スチーム用黒色USPストレート
VA30	ラジアルダイアフラム3" Viton "A" - スチーム用黒色ストレート

免責条項: 本書に記載されている情報は正確を期していますが、ASEPCOは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する場合があります。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Radial diaphragmは、ASEPCO Corporationの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。Spirax-Sarco Engineering plc社のWatson-Marlow Fluid Technology Solutionsのメンバー企業です。

wmfts.com/global



09 July 2026