


Parede média, mangueiras de trama única



Mangueira Smoothbore de PTFE

Recursos e benefícios

- Mangueira de alta pressão revestida com PTFE
- Resistente à temperatura
- Resistente a produtos químicos
- Autolimpeza



Desempenho Parede média, mangueiras de trama única

Parede padrão, trama única (SW, SB)														
Tamanho do diâmetro interno (nominal)	Tamanho do diâmetro interno (real)		Ref. de tamanho do traço (se houver)	Espessura da parede da mangueira PTFE		Diâmetro externo da trama		Raio mínimo de curvatura		Pressão de trabalho máxima		Peso por unidade de comprimento		*Código do produto
	mm	pol		mm	pol	mm	pol	mm	pol	bar	psi	kg/mt	lbs/ft	
1/8	3,17	0,125	-	0,76	0,030	5,85	0,230	22	7/8	290	4.220	0,065	0,044	70-100-02-01-02
3/16	4,76	0,188	-	0,76	0,025	7,40	0,291	40	1 1/8	265	3.856	0,080	0,054	70-100-03-01-02
1/4	6,35	0,250	-	0,63	0,025	8,50	0,335	60	2 1/8	240	3.492	0,093	0,062	70-100-04-01-02
5/16	7,94	0,313	-	0,63	0,025	10,15	0,400	70	2 1/8	200	2.910	0,110	0,074	70-100-05-01-02
3/8	9,53	0,375	-	0,63	0,025	11,75	0,463	80	3 1/8	190	2.765	0,124	0,083	70-100-06-01-02
1/2	12,70	0,500	-	0,76	0,030	14,95	0,589	110	4 1/8	140	2.030	0,207	0,139	70-100-08-01-02
3/4	15,88	0,625	-	0,76	0,030	18,35	0,722	150	6	110	1.601	0,255	0,171	70-100-10-01-02
7/8	19,05	0,750	-	0,76	0,030	21,65	0,852	200	7 1/8	80	1.164	0,315	0,211	70-100-12-01-02
1	25,40	1,000	-	1,00	0,039	28,15	1,108	300	11 1/8	55	800	0,430	0,288	70-100-16-01-02
Parede pesada, trama única (HW, SB)														
Tamanho do diâmetro interno (nominal)	Tamanho do diâmetro interno (real)		Ref. de tamanho do traço (se houver)	Espessura da parede da mangueira PTFE		Diâmetro externo da trama		Raio mínimo de curvatura		Pressão de trabalho máxima		Peso por unidade de comprimento		*Código do produto
	mm	pol		mm	pol	mm	pol	mm	pol	bar	psi	kg/mt	lbs/ft	
1/8	3,17	0,125	-	1,00	0,039	6,10	0,240	20	7/8	290	4.220	0,068	0,046	70-200-02-01-02
3/16	4,76	0,188	-	1,00	0,039	7,65	0,301	29	1 1/8	270	3.929	0,087	0,058	70-200-03-01-02
1/4	6,35	0,250	-	1,00	0,039	9,25	0,364	30	1 1/8	260	3.783	0,113	0,076	70-200-04-01-02
5/16	7,94	0,313	-	1,00	0,039	10,90	0,429	40	1 1/8	230	3.347	0,135	0,091	70-200-05-01-02
3/8	9,53	0,375	-	1,00	0,039	12,50	0,492	55	2 1/8	200	2.910	0,153	0,103	70-200-06-01-02
1/2	12,70	0,500	-	1,00	0,039	15,60	0,614	85	3 1/8	160	2.328	0,240	0,161	70-200-08-01-02
3/4	15,88	0,625	-	1,30	0,051	19,10	0,752	110	4 1/8	130	1.892	0,292	0,196	70-200-10-01-02
7/8	19,05	0,750	-	1,30	0,051	22,05	0,868	145	5 1/8	92	1.339	0,344	0,231	70-200-12-01-02
1	25,40	1,000	-	1,50	0,059	28,80	1,134	260	10 1/8	69	1.004	0,470	0,315	70-200-16-01-02
Parede média, trama única (MW, SB), também chamada de HyperLine SB														
O modelo HyperLine MW, SB cumpre ou excede a norma SAE 100R14.														
Tamanho do diâmetro interno (nominal) BB=diâmetro interno grande	Tamanho do diâmetro interno (real)		Ref. de tamanho do traço (se houver)	Espessura da parede da mangueira PTFE		Diâmetro externo da trama		Raio mínimo de curvatura		Pressão de trabalho máxima		Peso por unidade de comprimento		*Código do produto
	mm	pol		mm	pol	mm	pol	mm	pol	bar	Psi	Kg/mt	Lbs/Ft	
1/16 BB	2,0	0,079	-2	1,00	0,040	5,00	0,197	13	1/2	450	6.500	0,045	0,030	70-300-02-01-02
1/8 BB	3,5	0,138	-3	1,00	0,040	6,45	0,254	20	3/4	350	5.076	0,070	0,047	70-300-03-01-02
3/16 BB	5,0	0,200	-4	0,76	0,030	7,65	0,301	45	1 1/4	290	4.206	0,078	0,052	70-400-03-01-02
1/4 BB	6,7	0,264	-5	0,76	0,030	9,30	0,366	60	2 1/8	240	3.480	0,110	0,074	70-400-04-01-02
5/16 BB	8,4	0,335	-6	0,76	0,030	10,72	0,422	70	2 1/4	220	3.190	0,136	0,091	70-400-05-01-02
3/8 BB	10,0	0,394	-7	0,76	0,030	12,75	0,500	80	3	190	2.755	0,166	0,111	70-400-06-01-02
1/2 BB	13,3	0,536	-10	0,76	0,030	16,35	0,644	130	5	150	2.175	0,210	0,141	70-400-08-01-02
3/4 BB	16,5	0,654	-12	0,84	0,033	19,50	0,768	163	6 1/2	130	1.885	0,280	0,188	70-400-10-01-02
7/8 BB	19,8	0,780	-	1,00	0,040	22,50	0,860	180	7	110	1.595	0,327	0,219	70-400-12-01-02
1 BB	26,4	1,040	-	1,00	0,040	30,10	1,190	230	9	80	1.160	0,524	0,351	70-400-16-01-02
* Para o grau antiestático, adicione 10 ao número de peça de 3 dígitos, por exemplo, 70-100- se torna 70-110 * para o grau antiestático, adicione 10 ao número de peça de 3 dígitos, por exemplo, 70-100- se torna 70-110														

Especificações técnicas

	Parede média, mangueiras de trama única
Tamanho nominal do diâmetro interno	1.5 - 25 mm (0.0625 - 1 pol)
Tamanho real do diâmetro interno	2 - 26.4 mm (0.079 - 1.04 pol)
Diâmetro externo	5 - 30.1 mm (0.197 - 1.19 pol)
Pressão de operação máxima	450 bar (6500 psi)
Pressão de ruptura	240 - 1,350 bar (3480 - 19,500 psi)
Certificação e conformidade	3.1 rastreabilidade, EN 16643:2016, FDA (materiais), SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016
Temperatura de operação	-73 °C a 260 °C (-100 °F a 500 °F)
Raio de curvatura	13 - 230 mm (0.5 - 9 pol)
Peso por unidade de comprimento	0.045 - 0.524 kg/m (0.03 - 0.351 lb/ft)
Tipo de trama	Único
Tampa	Borracha de silicone, Borracha EPDM, Hytrel, Náilon II, PVC flexível, Sarlink
Conexão da extremidade	Conexões hidráulicas da extremidade traseira, Conexões PTFE da extremidade traseira

Materiais de construção

	Parede média, mangueiras de trama única
Revestimento interno do tubo	HPG PTFE, PTFE antiestático, PTFE natural
Trama de arame	Aço inox

Isenção de responsabilidade: As informações aqui contidas são consideradas corretas, porém a Aflex Hose Limited não se responsabiliza por qualquer erro que esse documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do usuário garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Bioflex, Corroflon, Corroline, Hyperline FX, Pharmaline são marcas registradas da Aflex Hose Limited. Integrante da Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, uma empresa Spirax-Sarco Engineering plc.



wmfts.com/global
12 December 2025