

Elementos Accusil

Mangueira Accusil

Recursos e benefícios

- Excelente precisão de distribuição de $\pm 0,5\%$
- 100 % de rastreabilidade, com código do produto, número de lote e data de validade gravados a laser
- Oito tamanhos diferentes para o envase entre 0,1 ml e mais de 250 ml

Especificações técnicas

	Elementos Accusil
Métodos de esterilização	Autoclave, EtO, Gama, Raio-X
Estabilidade da autoclave	121 °C e 30 minutos
Estabilidade gama	Máx. 50 kGy
Faixas de tamanho do diâmetro interno	1.6 - 8 mm (0.0625 - 0.315 pol)
Espessura da parede	2.4 mm (0.09375 pol)
Cor	Incolor
Transparência	Translúcido
Espalação	Baixo
Faixas de temperatura de operação	-20°C a 80°C (-4°F a 176°F)
Dureza, Shore A (5 s)	58 to 64
Densidade relativa	1.15 g/ml
Deformação por compressão	$\leq 30\%$
Vida útil	5 anos

Materiais de construção

	Elementos Accusil
Mangueiras	Silicone curado com platina
Material do conector	PVDF

Códigos de produto

Diâmetro interno		Parede		Elemento-Y kynar de segmento duplo
mm	pol	mm	pol	
1,6	1/16	2,4	3/32	84-510-016
3,2	1/8	2,4	3/32	84-510-032
4,8	3/16	2,4	3/32	84-510-048
6,4	1/4	2,4	3/32	84-510-064
8,0	5/16	2,4	3/32	84-510-080
9,6	3/8	2,4	3/32	84-510-096

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do usuário garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registradas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve e aplicador BioTube são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é marca registrada da Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp é usada sob licença.



wmfts.com/global
28 October 2025