

Tubo flessibile NR Transfer 10

Bredel

Hose Pumps

Tubo flessibile NR Transfer

Caratteristiche e vantaggi

- Realizzato per garantire la massima durata
- Eccezionale durata del tubo flessibile nelle applicazioni di trasferimento di fluidi
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Prodotto con tolleranze strette
- Capacità di pressioni fino a 8 bar (115 psi)
- Capacità di aspirazione fino a 9 mWC (354 inWC)
- Temperatura max. del fluido: 80 °C (176 °F), temperatura minima del fluido: -20 °C (-4 °F)




Specifiche tecniche

	Tubo flessibile NR Transfer 10
Gamme di pressione di esercizio max	8 bar (115 psi)
Capacità max di aspirazione	9 mWC (354 inWC)
Capacità di aspirazione (80% portata)	8 mWC (315 inWC)
Gamme di temperatura di esercizio	Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F)
Gamme di temperatura del fluido	Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F)
Gamme di diametro foro	10 mm (0.39 pollici)
Spessore parete	10 mm (0.39 pollici)
Lunghezza	0.52 m (1.71 piedi)
Lunghezza	520 mm (20.28 pollici)
Gamme di peso	0.4 kg (0.8 libbre)

L'ufficio vendite/distributore Bredel locale può fornire consigli sul tubo flessibile più adatto per l'applicazione. Per ottenere le migliori prestazioni dalla pompa, usare Genuine Hose Lubricant Bredel

Materiali di costruzione

	Tubo flessibile NR Transfer 10
Materiale	Gomma naturale (NR)
Strato interno	Gomma naturale (NR)
Strato esterno	Gomma naturale (NR)



Codici etichette	
A	Tipo di pompa
B	Codice riordinazione
C	Diametro interno
D	Materiale dello strato interno
E	Pressione max ammessa

Su un'estremità di ciascun tubo sono incisi il codice stabilimento [material; year; month] e il numero di lotto.

Anno: ultima cifra (7 = 2017)

Mese: A = Gen, E = Mag

Materiale: E = F-NBR, M = CSM, NM or NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Bredel BV declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Tutti i valori indicati nel documento sono ottenuti in condizioni controllate sul nostro banco di prova. Le portate effettive ottenute possono variare a seconda delle variazioni di temperatura, viscosità, pressione di ingresso e scarico e/o della configurazione del sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene e Bredel sono marchi registrati.



wmfts.com/global
28 October 2025